

# MOSO® Bamboo N-durance® Tarima de exterior

## limpieza y mantenimiento

### mantenimiento Sikkens Cetol WF 771

La superficie de la tarima se envejecerá por la influencia del viento, la lluvia, las heladas y el sol (UV). Como resultado, la superficie se vuelve gris, sucia y aparecerán grietas y astillas. El mantenimiento y limpieza de la tarima de exterior MOSO® Bamboo N-durance® es similar al resto de maderas tropicales, con la diferencia que los saturadores en base agua le proporcionan una mayor protección que los aceites tradicionales. Se recomienda el acabado al agua Sikkens Cetol WF 771 para una protección óptima y para devolver el color caramelo cálido.

### limpieza

- Empapar MOSO® Bamboo N-durance® con mucha agua. Si es posible, usar una manguera de jardín. No utilice limpiadores de alta presión.
- Mezclar el limpiador de madera para exteriores Woca con agua en la proporción 1:2 y aplicar. Si la tarima está extremadamente sucia, se puede utilizar un limpiador para exterior sin diluir. Limpiar la cubierta con una escoba de carburo silicio o disco de máquina (véase accesorios). Frotar el material empapado a lo largo de la fibra de bambú hasta que el material parezca limpio. Si la tarima se instaló con la cara lisa hacia arriba, primero limpiar en un ángulo de 45 grados antes de frotar en la dirección de la longitud. Cuando se utiliza un disco de máquina esto no es necesario.
- Repetir la limpieza si es necesario. En caso de algunas manchas más profundas o si hay zonas en las que el acabado Sikkens Cetol permanece en la superficie del material, recomendamos lijar (grano 100, en sentido longitudinal).
- Limpie la superficie con agua para asegurarse de que la superficie está limpia antes de aceitar.
- Deje que MOSO® Bamboo N-durance® se seque aproximadamente 24 horas. El material debe estar completamente seco antes de que el tratamiento con saturador se realice.

### aplicación Sikkens

- Siempre asegurarse que el soporte está limpio, seco, sin pelusas y sin ningún tipo de revestimiento. ¡Jamás trabajar sobre un soporte a pleno sol!
- Para preparar la superficie para el acabado, aplique Sikkens Cetol WP 567 BPD. Asegúrese de que está bien seca antes de aplicar el acabado en el siguiente paso.
- Mezclar bien el saturador antes y durante la puesta en ejecución para evitar cambios de color.
- Aplicar una fina capa de saturador con brocha, o con una pistola sin aire (35 a 65 bares).
- Importante, eliminar cualquier exceso de producto antes de secarse para evitar cualquier rastro de goteo o brillo. El saturador debe penetrar en el material y no quedar en superficie, quedando su aspecto final mate.
- Tenga en cuenta que las testas y los bordes cortados tienden a absorber más humedad por lo que debe acabarse bien para minimizar la penetración de agua. El sellador ayudará a evitarlo.

### rendimientos teóricos

- Mezclar el limpiador para exterior Woca con agua a un ratio de 1:2 y aplicar. Si la tarima está especialmente sucia, se puede usar sin diluir.
- Sikkens Cetol WP 567 BPD: 6 - 8 m<sup>2</sup> / litro
- Sikkens Cetol WF 771 para el primer tratamiento: 10 - 12 m<sup>2</sup>/litro (para la saturación en 1 capa).
- Sikkens Cetol WF 771 en mantenimiento periódico: 14 - 15 m<sup>2</sup>/litro (para la saturación en 1 capa).

### mantenimiento de la cara lisa

Tome en consideración de que en la cara lisa las irregularidades en la superficie (por ejemplo, grietas, astillas) pueden ser más visibles que en la cara ranurada. Con un mantenimiento regular con un saturador en base agua, esto se reducirá.

### riesgo de ignición

Debido al riesgo de ignición es importante que los materiales usados se empapen en agua y se desechen en un contenedor después de su uso. Para más detalles chequear las instrucciones del proveedor de acabado.



Ver el video de mantenimiento y limpieza en:  
[www.moso-bamboo.com/youtube/n-durance](http://www.moso-bamboo.com/youtube/n-durance)

