

MOSO® Bamboo N-durance® Lame de terrasse

MOSO® Bamboo N-durance® est une lame de terrasse Outdoor-Density®, fabriquée à partir de lamelles de bambou compressées. Bamboo N-durance® a une couleur caramel, résultant d'un traitement à la vapeur du matériau de bambou. Une méthode spéciale d'écrasement et de compression augmente la dureté et la stabilité et confère à MOSO® Bamboo N-durance® la classe de durabilité la plus élevée possible selon les normes européennes en vigueur. Une caractéristique de la lame de terrasse MOSO® Bamboo N-durance® est la rainure-languette en tête de lame : cela ne peut être réalisé qu'avec des matériaux très stables permettant d'aboutir un grand nombre de lames sur la longueur. Les lames peuvent être installées au choix du côté strié ou lisse et l'installation se fait rapidement grâce aux clips de fixation MOSO®. Vieillesse naturelle de la couleur caramel du MOSO® Bamboo N-durance® en cas d'exposition aux conditions extérieures.


Striée / Lisse
(lame réversible)




Bombée



Rainure/Languette



Outdoor-Density®



T : Traitement superficiel contre les moisissures de surface. **Woca** : Huile Woca Exterior Wood Oil. Les têtes de lame sont protégées avec le sealer Sikkens Kodrin WV 456.

| Code produit | Surface | Finition | Rainuré (bords de lame) | Rainure/Languette (têtes de lame) | Bord sur la longueur | Bord aux extrémités | Dimensions (mm) |
|--------------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| BO-DTC171G | Striée/Lisse | T + Woca | 2 côtés | Oui | R3 | 2 mm x 45° | 1850x137x20 |
| BO-DTC191G-C | Bombée | T + Woca | 2 côtés | Oui | R3 | 2 mm x 45° | 1850x155x20 |

consignes d'installation

- Installer un solivage adapté, selon les normes en vigueur. MOSO® recommande l'utilisation de Lambourdes MOSO® Bamboo X-treme®.
- Déterminer quelle face de la lame sera utilisée: lisse ou striée.
- Fixer les lames sur le solivage en utilisant les clips (à insérer dans les rainures) ou avec des vis (au travers de la surface, en pré-perçant les lames).
- Prendre en compte une pente minimale de 1-2% de la terrasse et s'assurer que la ventilation soit optimale. La pente n'est pas nécessaire pour la lame bombée.
- Après l'installation, veuillez réaliser un nettoyage et entretien recommandé.
- Si la terrasse n'est pas entretenue annuellement le grain du bambou sera moins visible.
- Un entretien annuel sera nécessaire avec l'huile de finition Woca Exterior Wood oil pour maintenir la belle caramel et la résistance aux champignons de surface. Pour les lames de terrasse finies avec l'huile Woca Exterior Wood oil, nous vous recommandons de réaliser le premier entretien 3 à 4 mois après l'installation.
- Stockage dans un lieu à l'abri du soleil, sec et ventilé, protégé de la poussière.
- Pour plus d'informations, voir les consignes d'installation et d'entretien.
- Version complète sur ► www.moso-bamboo.com/fr/n-durance

caractéristiques techniques et certifications

- Densité: ± 1200 kg/m³
- Dureté Brinell: ± 9,5 kg/mm² (valeur moyenne - EN 1534)
- Norme incendie: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
- Résistance à la glissance: R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130)
- Élasticité: 12090 N/mm² (valeur moyenne - EN 408)
- Résistance mécanique: 99,6 N/mm² (valeur caractéristique - EN 408)
- Durabilité biologique: Classe 1 selon la norme EN 350 / CEN/TS 15083-2, test de bois enterrés / Classe 1 selon la norme EN 350 / EN 113-2 (CEN/TS 15083-1)
- Conservateurs d'imprégnation et finition: sont conformes aux normes européennes sur les produits biocides (BPR) et ne figurent pas dans la liste des restrictions du REACH Annexe XVII / Liste des candidats
- Résistance aux champignons de surface: Classe 0, forte résistance aux champignons selon la norme (EN ISO 846), traitement juste superficiel
- Classe d'usage: Classe 4 (EN 335)
- Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
- FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande.
- Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5
- Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2
- Garantie: 25 ans

Aussi disponible avec la certification FSC®.



The mark of responsible forestry
FSC® C002063



breem

HQE®