

# MOSO® verzorging & onderhoud Sikkens Cetol WF 771

## voor MOSO® Bamboo X-treme® meubelbalken

Zelfs met de beste beschermende industriële coating van Sikkens Wood Coatings tijdens de productie van Bamboo X-treme® en afhankelijk van de belasting, is er altijd een passend moment voor inspectie, reiniging, verzorging en onderhoud, voor een optimale functionaliteit, bescherming en de uitstraling van de afwerking.

### reinigen van afwerkingen

Voor afwerkingen die zijn voorzien van een dunne coatinglaag is afborstelen over het algemeen voldoende. Gebruik bij hardnekkige verontreiniging een neutrale allesreiniger om de bouwelementen te reinigen. Reinigingsmiddelen met agressieve bestanddelen, oplosmiddelen of schuurmiddelen mogen niet worden gebruikt omdat deze de afwerking kunnen beschadigen.

### verzorgings- en onderhoudscoating

Bamboo X-treme® meubelbalken staan bloot aan vochtbelasting, snelle temperatuurswisselingen, thermische belasting en aan zonlicht. Daarom is het belangrijk om deze elementen regelmatig te verzorgen en te onderhouden, in overeenstemming met de belasting van het object.

De afwerkingen, met inbegrip van de zaagsneden en het kopshout, dienen regelmatig en op tijd te worden gecontroleerd, bijvoorbeeld jaarlijks, en indien noodzakelijk te worden bijgewerkt. Het gebruik van anti-graffiti reinigingsmiddelen zal de afwerking beschadigen of verwijderen. Beschadigde delen moeten onmiddellijk worden bijgewerkt. Afhankelijk van de bouwsituatie, is ons advies om elke 1 - 2 jaar opnieuw een laag aan te brengen. Voor de nieuw aan te brengen afwerking dient Cetol WF 771 in Ipé kleur te worden gebruikt. Wij raden aan om opnieuw een sealer aan te brengen op de kopse kanten.

### overzicht voor verzorging en onderhoud

Gereedschap	Reinigingsborstel en schoon water. Schuurpapier (korrel 200/220) of schuurpads (Scotchbrite), zoals van toepassing. Kwast voor watergedragen producten. Gebruik geen hogedrukreinigers.
Vorbereiding van de ondergrond	Reinig het oppervlak met een droge borstel en indien noodzakelijk met water (laat voldoende tijd om te drogen alvorens Cetol WF 771 toe te passen). Controleer de voegen en het uiteinden. Schuren is niet noodzakelijk, behalve wanneer de bamboe is vergrijsd en het moet worden opgefrist. Verwijder losse bamboevezels bij niet-dragende ondergronden door het gehele gebied te borstelen of te schuren. Reinig vervolgens de ondergrond. Het te behandelen oppervlak moet stofvrij, stevig en schilderbaar zijn.
Verwerking	Bij het aanbrengen van watergedragen producten moet de temperatuur van de omgeving, het materiaal en het oppervlak tussen de 15°C - 25°C liggen.
Vakmanschap	Al het coating-onderhoudswerk moet op het hele gebied worden uitgevoerd. De uiteinden moeten bij elke applicatie worden gecoat. Voor een afwerking zonder zichtbare overgangen dienen elementen over de gehele lengte worden gecoat (in de nerfrichting).

### advies voor coating

#### onderhoud van intacte afwerkingen

Eenmaal (eventueel tweemaal) met Cetol WF 771 in Ipé kleur.

#### herstelwerkzaamheden (nieuw aan te brengen laksysteem, coating volledig verwijderd)

Tweemaal, met Cetol WF 771 in Ipé kleur.

Aan te brengen onderhouds- en herstelcoatings en de noodzakelijke voorbereidingen dienen altijd te worden afgestemd op de vereisten van het te onderhouden object; ze moeten geschikt zijn voor de conditie van de ondergrond, de constructie en de omstandigheden waaraan de afwerking is blootgesteld en het werk moet op professionele wijze worden uitgevoerd.

### reiniging gereedschap

Meteen na gebruik met water, evt. met gebruik van gangbaar huishoudelijk afwasmiddel of met ST 830 (reinigingsoplossing).

### veiligheidsinformatieblad

Verdere gegevens in het veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EWG [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com), **Downloads, Technische informatiebladen.**

### actuele versie

Deze datasheet is gebaseerd op de AkzoNobel Cetol WF 771 documentatie. Kijk voor de meest actuele versie op de website:

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com), **Downloads.**

### aanvullende opmerking

toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

Copyright © Niets uit deze tekst mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOSO International BV or Sikkens Wood Coatings.